

CELKOVÁ PRODUKCE

SKLÁŘSKÉ PÍSKY

Druh	Fe ₂ O ₃ (max %)	zrnitostní rozsah (mm)
ST 08	0,008	0,10-0,63
ST 10	0,010	0,10-0,63
ST 15	0,015	0,10-0,63
ST 21	0,021	0,10-0,63
ST 40	0,040	0,10-0,63

SKLÁŘSKÉ PÍSKY JEMNÉ

Druh	Fe ₂ O ₃ (max %)	zrnitostní rozsah (mm)
STJ 10	0,010	0,063-0,315
STJ 12	0,012	0,063-0,315
STJ 25	0,025	0,063-0,315

SLÉVÁRENSKÉ PÍSKY

Druh	d 50 (mm)	zrnitostní rozsah (mm)
ST 52	0,32	0,10-0,63
ST 53	0,27	0,10-0,63
ST 54	0,22	0,10-0,63
ST 55	0,16	0,063-0,50
ST 56	0,14	0,063-0,40

MIKROMLETÉ PÍSKY - KŘEMENNÉ MOUČKY

Druh	d 50 (μm)	zrnitostní rozsah (mm)
ST 2	27	0-0,090
ST 6	16	0-0,063
ST 7	12	0-0,045
ST 8	9	0-0,045
ST 9	6	0-0,045

TECHNICKÉ PÍSKY

Druh	d 50 (μm)	zrnitostní rozsah (mm)
ST 01/06	0,36	0,10-0,63
ST 02/06	0,35	0,20-0,63
ST 03/08	0,55	0,315-0,80
ST 03/30	1,0	0,315-3,15
ST 05/10	0,72	0,50-1,00
ST 06/12	0,93	0,63-1,25
STF 06/12	0,91	0,50-1,25
ST 10/40	1,99	1,00-4,00

OSTATNÍ PÍSKY

Druh	zrnitostní rozsah (mm)
ST 92	0-1
ST 93	0-6
ST 97	-

SPORTOVNÍ PÍSKY - SportTop

Druh	zrnitostní rozsah (mm)
ST 40	0,10-0,63
ST 52	0,10-0,63
ST 53	0,10-0,63
ST 54	0,10-0,63
ST 56	0,063-0,40
ST 93	0-6

Písky SportTop jsou vhodné pro sportovní povrchy, viz katalog sportovních písků.